試　験　成　績　書

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　クロスアーマーベース

試験項目				性状	試験方法
質量			kg	28.9	社内試験方法による
寸法		厚さ	mm	2.7	JIS A 6013：2014による
		長さ	m	10.1	
		幅	cm	100.5	
外観*1				合格	
製品の単位面積質量			g／m²	2837	
引張り	引張強さ N／cm	無処理	長手方向	151	
			幅方向	104	
		加熱後*2	長手方向	165	
			幅方向	120	
		アルカリ浸せき後*2	長手方向	141	
			幅方向	103	
	伸び率 %	無処理	長手方向	52	
			幅方向	55	
		加熱後*2	長手方向	48	
			幅方向	49	
		アルカリ浸せき後*2	長手方向	56	
			幅方向	56	
	抗張積 N･%／cm	無処理	長手方向	7852	
			幅方向	5720	
引裂強さ N			長手方向	70	
			幅方向	90	
耐熱性	垂れ下がり長さ mm			0	
	外観*3			合格	

備　考

＊1：20±15℃、65±20%の温湿度条件下で平面に広げ、目視によって試験を行い、次の規定に適合しなければならない。

1)著しいわん曲や起伏がないこと。

2)裂け、折れ、しわ及び貫通した穴がないこと。

3)異常に粘着している部分がなく表層の一部が欠損、又は補強材と積層した材料との間に はく離している部分がないこと。

4)端部の切断線が、長手方向に対してほぼ直角になっていること。

5)１巻の途中で２か所以上切断していないこと。１か所切断している場合、１片の長さは3.0m以上であること。

＊2：無処理試験値の80%以上

＊3：垂れ落ち及び発泡が生じないこと。

SK608

試　験　成　績　書

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　クロスアーマーベース

試　験　項　目			性　状	試　験　方　法
寸法安定性	寸法変化率 %	長手方向	−0.1	JIS A 6013：2014 による
		幅方向	0.2	
	外　観*4		合格	
接合強さ*5	N／cm		82	
耐へこみ性*6			合格	
耐疲労性*7			合格	

備　　考

＊4：異状なしわ・反り・層間はく離が生じないこと。

＊5：40 以上又は幅方向の無処理引張強さの 70%以上

＊6：穴が生じないこと。

＊7：ひび割れ・裂け・破断が生じないこと。

SK608