

試 験 成 績 書



昭 石 化 工 業 株 式 有 限 公 司

製品名 ハイネステープ (W200)

試 験 項 目			性 状	試 験 方 法	
質 量			kg	5.3	社内試験方法による JIS A 6013 : 2014 による
寸 法	厚さ	mm	1.6		
	長さ	m	16.1		
	幅	cm	20.1		
外 観*1			合格		
製品の単位面積質量			g/m ²	1638	
引 張 り	引張強さ N/cm	無処理	長手方向	115	
			幅方向	100	
	伸び率 %	無処理	長手方向	40	
			幅方向	46	
	抗張積 N・%/cm	無処理	長手方向	4600	
			幅方向	4500	
引裂強さ N			長手方向	102	
			幅方向	114	
耐 熱 性	垂れ下がり長さ		mm	0	
	外 観*2			合格	
寸法安定性	寸法変化率 %		長手方向	0.1	
			幅方向	0.3	
	外 観*3			合格	

備 考

- *1 : 20±15℃、65±20%の温湿度条件下で平面に広げ、目視によって試験を行い、次の規定に適合しなければならない。
 - 1) 著しいわん曲や起伏がないこと。
 - 2) 裂け、折れ、しわ及び貫通した穴がないこと。
 - 3) 異常に粘着している部分がなく表層の一部が欠損、又は補強材と積層した材料との間にはく離している部分がないこと。
 - 4) 端部の切断線が、長手方向に対してほぼ直角になっていること。
 - 5) 1巻の途中で2か所以上切断していないこと。1か所切断している場合、1片の長さは3.0m以上であること。
- *2 : 垂れ落ち及び発泡が生じないこと。
- *3 : 異状なしわ・反り・層間はく離が生じないこと。