

# 試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製品名 エアソールフラム

試 験 項 目		性 状	試 験 方 法
質 量	kg	24.3	社内試験方法による
寸 法	長さ	40.1	
	幅	100.5	
外 観*1		合格	JIS A 6023 : 2014 による
製品の単位面積質量		620	
あなの直径		40	
隣接あなの中心間距離		86	
あなの面積比		15.2	
引張強さ	N/cm	85	
	長手方向	62	
耐折り曲げ性*2		合格	

**備 考**

\*1 : 20±15℃、65±20%の温湿度条件下で平面に広げ、目視によって試験を行い、次の規定に適合しなければならない。

- 1) 著しいわん曲、起伏、裂けた箇所、折れ及びしわがないこと。ただし、被覆しているアスファルトに細かい起伏があっても差し支えない。
- 2) 相互に粘着する部分がなく、被覆しているアスファルト又は鉱物質粒子がはがれていないこと。
- 3) 1巻の途中で2か所以上切断していないこと。1か所切断している場合、1片の長さが2.0m以上あること。

\*2 : 試験片10個中9個以上にき裂が生じないこと。