

# 試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製品名           ハインネスシートW          

試 験 項 目		性 状	試 験 方 法	
質 量	kg	25.0	社内試験方法による	
厚 さ	mm	1.6		
寸 法	長さ m	12.1	JIS A 6022 : 2015 による	
	幅 cm	100.5		
製品の単位面積質量 g/m <sup>2</sup>		1805		
原反の単位面積質量 g/m <sup>2</sup>		125		
引 張 り	引張強さ N/cm	長手方向		97
		幅方向		54
	最大荷重時の伸び率 %	長手方向		26
		幅方向		35
耐折り曲げ性*1		長手方向		合格
		幅方向		合格
アスファルトの浸透状況*2		合格		
寸法安定性	伸縮量 mm	長手方向	-0.3	
		幅方向	0.8	
	変 形*3	合格		

**備 考**

- \*1 : 試験片 10 個中 9 個以上にき裂が生じないこと。
- \*2 : アスファルトの不浸透部分がないこと。
- \*3 : しわ、反り、はく離などの異状な状態が生じないこと。