試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　アスファルトルーフ

適用規格　　JIS A 6005 (ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｪﾙﾄ)　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 1500

試　験　項　目		性　状	規　格　値	試　験　方　法
質　　量　　kg		27.9	24.0　以上	社内試験方法による
寸　　法	長さ　　m	16.1	16.0　以上	JIS A 6005：2014 による
	幅　　cm	100.7	100.0　以上	
外　　観		合格	*1	
製品の単位面積質量　　g／m²		1728	1500　以上	
原紙の単位面積質量　g／m²		360	340　以上	
アスファルトの単位面積質量　g／m²		860	650　以上	
引張強さ　　N／cm	長手方向	125	50　以上	
	幅方向	80	25　以上	
耐折り曲げ性	長手方向	合格	*2	
	幅方向	合格		
アスファルトの浸透状況		合格	*3	
耐 熱 性		合格	*4	

備　　考

＊1：20±15℃、65±20%の温湿度条件下で平面に広げ、目視によって試験を行い、次の規定に適合しなければならない。

1) 著しいわん曲、起伏、裂けた箇所、折れ、しわ及び穴がないこと。ただし、被覆しているｱｽﾌｧﾙﾄに細かい起伏があっても差し支えない。

2) 相互に粘着する部分がなく、被覆しているｱｽﾌｧﾙﾄがはがれていないこと。

3) 1巻の途中で2か所以上切断していないこと。1か所切断している場合、1片の長さが2.0m以上あること。

＊2：試験片10個中9個以上にき裂が生じないこと。

＊3：ｱｽﾌｧﾙﾄの不浸透部分がないこと。

＊4：被覆物のずれ落ち、発泡、浸透しているｱｽﾌｧﾙﾄのしみ出しなどが生じないこと。

SK608