


試 験 成 績 書



No. 1/2

昭 石 化 工 業 株 式 有 限 公 司

製品名 フジウルトラーフ

適用規格 JIS A 6022 (ストレッチアスファルトルーフィングフェルト) ストレッチルーフィング 1800

試験項目		性状	規格値	試験方法
質量	kg	30.9	24.0 以上	社内試験方法による
寸法	長さ m	16.1	16.0 以上	
	幅 cm	100.4	100.0 以上	
外観		合格	*1	
製品の単位面積質量		g/m ²	1922	1500 以上
原反の単位面積質量		g/m ²	235	120 以上
アスファルトの単位面積質量		g/m ²	1089	850 以上
引張	引張強さ N/cm	長手方向	198	120 以上
		幅方向	173	
	最大荷重時の伸び率 %	長手方向	54.1	10.0 以上
		幅方向	58.8	
	3%引張応力 N/cm	長手方向	83	60 以上
		幅方向	65	
抗張積 N・%/cm	長手方向	10712	1800 以上	
	幅方向	10172		
耐折り曲げ性		長手方向	合格	*2
		幅方向	合格	
加熱処理後の耐折り曲げ性		長手方向	合格	
		幅方向	合格	
アスファルトの浸透状況		合格	*3	
寸法安定性	伸縮量 mm	長手方向	1.0	0.0±5.0
		幅方向	1.0	
	変形	合格	*4	

JIS A 6022 : 2015 による

備 考

- *1 : 20±15℃、65±20%の温湿度条件下で平面に広げ、目視によって試験を行い、次の規定に適合しなければならない。
 1) 著しいわん曲、起伏、裂けた箇所、折れ、しわ及び穴がないこと。ただし、被覆しているアスファルトに細かい起伏があっても差し支えない。
 2) 相互に粘着する部分がなく、被覆しているアスファルトがはがれていないこと。
 3) 1巻の途中で2か所以上切断していないこと。1か所切断している場合、1片の長さが2.0m以上あること。
- *2 : 試験片10個中9個以上にき裂が生じないこと。
- *3 : アスファルトの不浸透部分がないこと。
- *4 : しわ、反り、はく離などの異状な状態が生じないこと。

試 験 成 績 書



No. 2/2

昭 石 化 工 業 株 式 会 社

製品名 フジウルトラーフ

適用規格 JIS A 6022 (ストレッチアスファルトルーフィングフェルト) ストレッチルーフィング 1800

試 験 項 目		性 状	規 格 値	試 験 方 法
寸法安定性試験後の引張り	引張強さ N/cm	長手方向	203	108 以上
		幅方向	176	
	最大荷重時の伸び率 %	長手方向	58.4	9.0 以上
		幅方向	60.8	
	3%引張応力 N/cm	長手方向	87	54 以上
		幅方向	70	
	抗張積 N・%/cm	長手方向	11855	1620 以上
		幅方向	10701	
				JIS A 6022 : 2015 による

備 考