

試 験 成 績 書

昭 石 化 工 株 式 会 社



製 品 名           スタッチルーフ          

試 験 項 目			性 状	試 験 方 法
質 量	kg		17.1	社内試験方法による
寸 法	長さ	m	8.1	
	幅	cm	100.4	
外 観*1			合格	JIS A 6005 : 2014 による
製品の単位面積質量		g/m <sup>2</sup>	2093	
原紙の単位面積質量		g/m <sup>2</sup>	70	
引張強さ	N/cm	長手方向	139	
		幅方向	84	
耐折り曲げ性*2		長手方向	合格	
		幅方向	合格	
アスファルトの浸透状況*3			合格	

備 考

- \*1 : 20±15℃、65±20%の温湿度条件下で平面に広げ、目視によって試験を行い、次の規定に適合しなければならない。
  - 1) 著しいわん曲、起伏、裂けた箇所、折れしわ及び穴がないこと。ただし、被覆しているアスファルトに細かい起伏があっても差し支えない。
  - 2) 相互に粘着する部分がなく、被覆しているアスファルトがはがれていないこと。
  - 3) 1巻の途中で2か所以上切断していないこと。1か所切断している場合、1片の長さが2.0m以上あること。
- \*2 : 試験片 10 個中 9 個以上にき裂が生じないこと。
- \*3 : アスファルトの不浸透部分がないこと。