試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジクリーン

適用規格　　JIS K 2207（石油ｱｽﾌｧﾙﾄ）〔防水工事用ｱｽﾌｧﾙﾄ 3 種〕

試　験　項　目	性　状	規　格　値	試　験　方　法
軟 化 点　　℃	105.5	100　以上	JIS K 2207：2006 による
針入度（25℃）　1／10 mm	33	20以上 40以下	
針入度指数	6.1	5.0 以上	
蒸発質量変化率　　wt%	−0.02	1　以下	
引 火 点　　℃	344	280　以上	JIS K 2265：2007 による
トルエン可溶分　　%	99.3	95　以上	JIS K 2207：2006 による
フラースぜい化点　　℃	−18	−15　以下	
だれ長さ　　mm	1	8　以下	
加熱安定性（フラースぜい化点差）　℃	2	5　以下	

備　　考

SK608SS