試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジロードコート

適用規格　　日本道路協会　道路橋床版防水便覧　付録３（ｱｽﾌｧﾙﾄ加熱型塗膜系床版防水材の標準的品質）

試　験　項　目	性　状	標　準　値	試　験　方　法
針入度（円錐針）　mm	1.7	1 ～ 5	舗装試験法便覧 4-12-2 による
軟化点　℃	90.0	80 以上	JIS K 2207 による
引張強さ(23℃)　N／mm²	0.79	0.35 以上	JIS A 6021 による
破断時の伸び率　%	880	300 以上	
耐アルカリ性(23℃)	合格	異常のないこと	JIS K 5600-6-1 による
耐塩水性(23℃)	合格	異常のないこと	

備　　考

SK608