試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジスーパーシート・クリーン

適用規格　　日本道路協会　道路橋床版防水便覧　付録３（ｼｰﾄ系床版防水材の標準的品質）

試　験　項　目		性　状	標　準　値	試　験　方　法
厚　　さ　　mm		1.8	1.0～3.5	JIS A 6013 による
引張強さ　　N／cm	長手方向	509	100 以上	JIS A 6022 による
	幅方向	407		
最大荷重時の伸び率　　%	長手方向	11	― （試験値を記載）	
	幅方向	9		
低温可とう性	長手方向	合格	5 個中 4 個以上 合格すること	＊1
	幅方向	合格		
吸水膨張性　　%	長手方向	−0.2	0.0±1.0	＊2
	幅方向	0.3		
加熱収縮率　　%	長手方向	0.0	0.0±3.0	＊3
	幅方向	0.2		
耐アルカリ性		合格	異常のないこと	付録 - 1　9. 耐薬品性試験による
耐塩水性		合格	異常のないこと	

備　　考

＊１：道路橋床版防水便覧　表 - 付 3.4
＊２：道路橋床版防水便覧　表 - 付 3.4
＊３：道路橋床版防水便覧　表 - 付 3.4

※最大荷重時の伸び率は、性能判断のため参考として試験値を記載するが、標準値は設定しない。

SK608SR