

試 験 成 績 書



製品名 <u>網状ルーフ</u>				
適用規格 <u>JIS A 6012 (網状アスファルトルーフィング) [合成繊維ルーフィング]</u>				
試 験 項 目	性 状	規 格 値	試 験 方 法	
寸 法	長さ m	33.1	33.0 以上	
	幅 cm	101.3	100±5	
外 観	合格	*1	JIS A 6012 : 2014 による	
製品の単位面積質量	g/m ²	322		180 以上
原反の単位面積質量	g/m ²	119		80 以上
原反に対するアスファルトの浸透率	%	171		120 以上
引張強さ N/cm	長手方向	211		120 以上
	幅方向	149		
耐折り曲げ性	長手方向	合格		*2
	幅方向	合格		
アスファルト透過時間	秒	24		30 以下
備 考				
*1 : ルーフィングを平面に広げ目視によって調べ、次の規定に適合しなければならない。				
1) 相互に粘着する部分がないこと。				
2) 裂けた箇所、しわ及び折れ目がないこと。				
3) 織り目が著しく乱れていないこと。				
4) アスファルトの付着が過剰で、網目が著しくふさがっていないこと。				
*2 : き裂を生じないこと				