試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジシート（道路用 ）

適用規格　　日本道路協会　「セメントコンクリート舗装要綱」（加熱施工式注入目地材：高弾性ﾀｲﾌﾟ）

試　験　項　目	性　状	規　格　値	試　験　方　法
針入度(円すい針)　mm	5.8	9 以下	日本道路協会 「ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装要綱」による
流　　動　mm	0.7	3 以下	
引 張 量　mm	15.0	10 以上	
弾性初期貫入量　mm	0.8	0.5 ～ 1.5	
弾性復元率　%	75.4	60 以上	

備　　考

SK608(H)