

# 試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製 品 名       フジシール (土木用)      

適用規格       日本道路協会 「セメントコンクリート舗装要綱」 (加熱施工式注入目地材: 高弾性タイプ)      

試 験 項 目	性 状	規 格 値	試 験 方 法
針入度(円すい針)	mm	6.0	日本道路協会 「セメントコンクリート舗装要綱」による
流 動	mm	0.7	
引 張 量	mm	15.0	
弾性初期貫入量	mm	0.9	
弾性復元率	%	75.7	

備 考