

試 験 成 績 書



昭 石 化 工 業 株 式 會 社

製品名 エバーゾールS-3

適用規格 日本道路協会 道路橋床版防水便覧 付録3 (プライマーの標準的品質)

試 験 項 目	性 状	標 準 値	試 験 方 法
指触乾燥時間(23℃) 分	25	60 以内	JIS K 5600-1-1 による
不揮発分 %	53	50 以上	JIS K 6833 による
作 業 性	合格	*1	JIS K 5600-1-1 による
耐 水 性	合格	*2	JIS K 5600-6-1 による

備 考

※溶剤型鋼床版用プライマー

*1 : 塗り作業に支障のないこと

*2 : 5日間で異常のないこと