試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　エバーゾールＳ

適用規格　　日本道路協会　道路橋床版防水便覧　付録３（プライマーの標準的品質）

試　験　項　目	性　状	標　準　値	試　験　方　法
指触乾燥時間(23℃)　　分	26	60 以内	JIS K 5600-1-1 による
不揮発分　　%	37	20 以上	JIS K 6833 による
作 業 性	合格	＊1	JIS K 5600-1-1 による
耐 水 性	合格	＊2	JIS K 5600-6-1 による

備　　考

※溶剤型コンクリート床版用プライマー

＊１：塗り作業に支障のないこと

＊２：５日間で異常のないこと

SK608D