

# 試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製 品 名     ペーブドレーン (φ10mm)    

試 験 項 目	性 状	試 験 方 法	
外 観 *1	合格	社内試験方法による	
寸 法	長 さ                     m		15.2
	直 径 (内寸)           mm		10.1
横糸密度	本/100mm		25
耐圧性能	kN/m <sup>2</sup>		4209
耐 熱 性 *2			合格
繊維の比重			1.38

備 考

- \*1 : 1) 著しい起伏, 凹凸及び折れがないこと。
- 2) 色調が標準見本と比較して大差ないこと。
- 3) 1 巻の途中で切断していないこと。
- \*2 : 230°Cの雰囲気中に 15 分間放置し, 熔融しないこと。

# 試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製 品 名         ペーパードレーン (φ15mm)      

試 験 項 目	性 状	試 験 方 法	
外 観 *1	合格	社内試験方法による	
寸 法	長 さ           m		15.15
	直 径 (内寸)   mm		15.3
横糸密度	本/100mm		27
耐圧性能	kN/m <sup>2</sup>		2506
耐 熱 性 *2			合格
繊維の比重			1.38

**備 考**

- \*1 : 1) 著しい起伏, 凹凸及び折れがないこと。
- 2) 色調が標準見本と比較して大差ないこと。
- 3) 1 巻の途中で切断していないこと。
- \*2 : 230°Cの雰囲気中に 15 分間放置し, 熔融しないこと。

# 試 験 成 績 書



昭 石 化 工 業 株 式 会 社

製 品 名    ペーブドレーン (φ20mm)

試 験 項 目		性 状	試 験 方 法
外 観 *1		合格	社内試験方法による
寸 法	長 さ                                    m	15.15	
	直 径 (内寸)                            mm	20.4	
横糸密度	本/100mm	28	
耐圧性能	kN/m <sup>2</sup>	1675	
耐 熱 性 *2		合格	
繊維の比重		1.38	

**備 考**

- \*1 : 1) 著しい起伏, 凹凸及び折れがないこと。
- 2) 色調が標準見本と比較して大差ないこと。
- 3) 1巻の途中で切断していないこと。
- \*2 : 230℃の雰囲気中に 15 分間放置し, 熔融しないこと。

