



# 試 験 成 績 書



昭 石 化 工 業 株 式 會 社

製品名 ペーブドレーン F (φ15mm)

試験項目		性状	試験方法
外 観 *1		合格	社内試験方法による
寸 法	長 さ m	15.15	
	直 径 (内寸) mm	15.3	
横糸密度 本/100mm		27	
耐圧性能 kN/m <sup>2</sup>		2506	
耐熱性 *2		合格	
繊維の比重		1.38	

## 備 考

- \*1 : 1) 著しい起伏, 凹凸及び折れがないこと。  
2) 色調が標準見本と比較して大差ないこと。  
3) 1 巻の途中で切断していないこと。
- \*2 : 230°Cの雰囲気中に 15 分間放置し, 熔融しないこと。

# 試験成績書



昭 石 化 工 業 株 式 会 社

製品名 ペーブドレーン F (φ20mm)

試験項目		性状	試験方法
外観 *1		合格	社内試験方法による
寸法	長さ m	15.15	
	直径 (内寸) mm	20.4	
横糸密度 本/100mm		28	
耐圧性能 kN/m <sup>2</sup>		1675	
耐熱性 *2		合格	
繊維の比重		1.38	

## 備考

- \*1 : 1) 著しい起伏, 凹凸及び折れがないこと。  
2) 色調が標準見本と比較して大差ないこと。  
3) 1 巻の途中で切断していないこと。
- \*2 : 230°Cの雰囲気中に 15 分間放置し, 熔融しないこと。

