試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジクリーン

適用規格　　日本道路協会　道路橋床版防水便覧　付録３（貼付用ｱｽﾌｧﾙﾄの標準的品質）

試　験　項　目		性　状	標　準　値	試　験　方　法
軟 化 点	℃	105.5	100　以上	JIS K 2207 による
針入度（25℃）	1／10 mm	33	20～40	
針入度指数		6.1	5.0 以上	
蒸発質量変化率	wt%	−0.02	1　以下	
引 火 点	℃	344	280　以上	JIS K 2265 による
フラースぜい化点	℃	−18	−15　以下	JIS K 2207 による
だれ長さ	mm	1	8　以下	
加熱安定性	℃	2	5　以下	

備　　考

SK608SS