試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　アルミペイント

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
密　　度	g／cm³	1.04	JIS K 5492 による
粘　　度	mPa･s／25℃	370	JIS K 5600 による
加熱残分	%	55	JIS K 5492 による

備　　考

SK608RK