試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　デコルーフ

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	目視による
粘　　度	mPa･s／23℃	9000	JIS K 5600 による
密　　度	g／cm^3	1.59	
加熱残分	%	72.0	JIS K 5601 による

備　　考

＊1：堅い塊がなく，均一になること。

SK608NT