

# 試 験 成 績 書



昭 石 化 工 業 株 式 會 社

製品名 スーパーコート カラー

試 験 項 目		性 状	試 験 方 法
混合前の性状	主 剤	外 観 *1	合格 JIS K 5600 による
		加熱残分 %	35.8 JIS K 5601 による
		NCO %	3.3 JIS K 7301 による
	硬化剤	外 観 *2	合格 JIS K 5600 による
		加熱残分 %	53 JIS K 5601 による
		密 度 g/m <sup>3</sup>	1.04 JIS K 5600 による
可使時間	hr/20°C	3	社内試験方法による
指触乾燥時間	min/20°C	30	JIS K 5600 による
硬化乾燥時間 *3		合格	

**備 考**

- \*1 : 無色ないしは若干黄味掛かった透明均質液体であること。
- \*2 : 軽く攪拌して標準色と大差なく、かつ混雑物を認めない液体であること。
- \*3 : 塗布後 24 時間で硬化していること。

※混合比率(重量比) : 主剤/硬化剤=1/3