試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジシルバー（油性）

試　験　項　目	性　状	試　験　方　法
外観（容器の中の状態）*1	合格	JIS K 5492 による
密　　度　　g／cm³	0.98	
作業性 *2	合格	
乾燥時間　　hr50%／23℃	8	
耐 水 性 *3	合格	
加熱残分　　%	50	

備　　考

＊1：かき混ぜたとき堅い塊がなく，一様になること。
＊2：はけ塗りで，塗装作業に支障がないこと。
＊3：18 時間の浸せきに耐えること。

SK608N