試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジカラートップＳ

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外観（容器の中の状態）*1		合格	JIS K 5600 による
指触乾燥時間	hr50%／23℃	2.0	
加熱残分	%	75.6	JIS K 5601 による
粘　　度	mPa･s／25℃	5800	JIS K 5600 による
密　　度	g／cm^3	1.52	
耐 水 性 *2		合格	

備　　考

＊１：撹拌して塊がなく，一様であること。
＊２：７日間，水に浸して異常がないこと。

SK608SF