試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジカラートップ　難燃

試　験　項　目	性　状	試　験　方　法
外観（容器の中の状態）*1	合格	JIS K 5600 による
加熱残分（105℃×3 時間）　　%	74.4	JIS K 5601 による
粘　　度（23℃）　　mPa･s	4700	JIS K 5600 による
密　　度（23℃）　　g／cm^3	1.55	

備　　考

＊1：塊や沈殿がなく，均質な液体であること。

SK608SF