

試験成績書



昭石化工業株式会社

製品名 RAボード U

適用規格 JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 (A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号)

試験項目	性状	規格値	試験方法	
密度	kg/m ³	35.6	35以上	JIS A 9511 による (フォームのみ)
熱伝導率	W/m·K	0.023	0.023 以下	JIS A 9511 による
圧縮強さ	N/cm ²	23.2	10 以上	
曲げ強さ	N/cm ²	55.0	25 以上	
吸水量	g/100cm ²	1.1	3.0 以下	JIS A 9511 による (フォームのみ)

備考
※上記はアキレス株式会社「アキレスボード GF」のデータです。