試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　ＲＡボード Ｕ

適用規格　　JIS A 9511 発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保温材（A 種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板 2 種 1 号）

試　験　項　目		性　状	規　格　値	試　験　方　法
密　　度	kg／m^3	39.9	35 以上	JIS A 9511 による
熱伝導率	W／m･K	0.022	0.023 以下	
圧縮強さ	N／cm^2	15.7	10 以上	
曲げ強さ	N／cm^2	37.9	25 以上	
吸 水 量	g／100cm^2	2.4	3.0 以下	

備　　考

※上記は倉敷紡績株式会社「クランボード F4」のデータです。

SK608KR