

試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製 品 名 RAボード S

適用規格 JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 (押出法ポリスチレンフォーム保温板 3 種 b)

試 験 項 目	性 状	規 格 値	試 験 方 法
熱伝導率 W/m・K	0.026	0.028 以下	JIS A 9511 による
曲げ強さ N/cm ²	86	25 以上	
圧縮強さ N/cm ²	45	20 以上	
燃 焼 性	合格	*1	
透湿係数(厚さ 25mm 当たり) ng/m ² ・s・Pa	44	55 以下	

備 考

*1 : 3 秒以内に炎が消えて、残じんがなく燃焼限界指示線を超えて燃焼しないこと。

※上記は、株式会社 JSP 「 ミラフォーム M2RS 」 のデータです。