試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　ハイネスゾール 土木用

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
加熱残分	%	37	JIS K 5601-1-2 による
粘　　度(25℃)	mPa･s	40	JIS K 5600-2-3 による
密　　度	g／cm^3	0.92	JIS K 5600-2-4 による