

試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製 品 名 ハイネスプライマー102

試 験 項 目		性 状	試 験 方 法
外観 (容器の中の状態) <sup>*1</sup>		合格	JIS K 5600 による
塗装作業性 <sup>*2</sup>		合格	
指触乾燥時間	分/20°C	30	
加熱残分	%	25.2	JIS K 5601 による
密 度	g/cm <sup>3</sup>	0.94	JIS K 5600 による

備 考

- \*1：固化分等の異物を含まない，淡黄色透明液体であること。
- \*2：塗り作業に支障のないこと。