試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　タフベース

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
乾燥時間	hr	6	JIS K 5600 による
加熱残分	%	76.4	JIS K 5601 による
容器の中での状態 *1		合格	JIS K 5600 による

備　　考

＊1：固まりや沈殿がなく，均質であること

SK608D