試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジトップカラーＥＣⅢ

試　験　項　目	性　状	試　験　方　法
外観（容器の中での状態）*1	合格	JIS K 5600 による
粘　　度　　mPa･s／23℃	160	
加熱残分　　%	36	JIS K 5601 による
密　　度　　g／cm^3	1.02	JIS K 5600 による

備　　考

＊1：撹拌して塊がなく，一様であること。

SK608HV