試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジクロス ＧＬ

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
単位質量　　g／m²		65	社内試験方法による
引張強さ　　N／5 cm	たて方向	405	JIS L 1096 による
	よこ方向	355	
伸び率　　%	たて方向	12	
	よこ方向	14	

備　　考