

試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製品名 UP103

試験項目	性状	試験方法
外観*1	合格	JIS K 5600 による
指触乾燥時間      hr/20°C	2	
加熱残分            %	28	JIS K 5601 による
可使時間            hr/20°C	5	社内試験方法による
混合直後の粘度      mPa·s/20°C	9	JIS K 5600 による
混合後の密度        g/cm <sup>3</sup>	0.95	

備 考

\*1 : 混合攪拌後，一様で塊がなく，淡黄色透明液体であること。