試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジボンドⅡ

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	JIS K 5600 による
指触乾燥時間 *2	hr	5	
不揮発分	%	96	
可使時間 *2	min	50	社内試験方法による
混合直後の粘度 *2	mPa･s	21000	JIS K 5600 による
混合後の密度	g／cm³	1.18	

備　　考

＊1：混合撹拌後，一様で塊がなく，茶褐色透明液体であること。

＊2：一般用：20℃，冬用：5℃で試験

※混合比率：主剤／硬化剤＝1／4（重量比）

SK608HV