試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジトップカラー

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	JIS K 5600 による
指触乾燥時間	hr50%／23℃	2.5	
加熱残分	%	44.0	JIS K 5601 による
可使時間	hr／23℃	3	社内試験方法による
混合直後の粘度	mPa･s／23℃	210	JIS K 5600 による
混合後の密度	g／cm^3	1.06	

備　　考

＊1：混合撹拌後，一様で塊がなく，且つ色調が標準見本に比べて大差ないこと。

SK608HV