試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　シールドプライマー

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	JIS K 5600 による
密　　度	g／cm³	0.96	
加熱残分	%	44	JIS K 5601 による
混合直後の粘度	mPa･s／23℃	35	JIS K 5600 による

備　　考

＊1：混合撹拌後，一様で塊がない透明液体であること。

※混合比率：主剤／硬化剤＝1／1（重量比）