試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　No. 30-Ⅲ

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	JIS K 5600 による
粘　　度	mPa･s／23℃	0.5	
NCO 含量	%	30.0	JIS K 7301 による
加熱残分	%	6	JIS K 5601 による

備　　考

＊1：一様で塊がない黄褐色液体であること。

※コンクリート，モルタル下地用プライマー

SK608HV