試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジボンド

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	JIS K 5600 による
粘　　度	mPa･s	21000	JIS K 6833 による
不揮発分	%	23.7	
指触乾燥時間	min	15	JIS K 5600 による

備　　考

＊1：混雑物を含まず，分離・固化を認めない黄褐色液状であること。

SK608NC