

試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製品名 UP102

試 験 項 目	性 状	試 験 方 法
外 観 (容器の中の状態) *1	合格	JIS K 5600 による
指触乾燥時間 hr50%/23°C	0.5	
加熱残分 %	30.0	JIS K 5601 による
粘 度 mPa·s/23°C	6	JIS K 5600 による
密 度 g/cm ³	0.98	

備 考

*1 : 固化分等の異物を含まない，淡黄色透明液体であること。