

試 験 成 績 書



昭 石 化 工 業 株 式 会 社

製 品 名 アルミペイント

試 験 項 目	性 状	試 験 方 法
密 度 g/cm^3	1.04	JIS K 5492 による
粘 度 $\text{mPa}\cdot\text{s}/25^\circ\text{C}$	370	JIS K 5600 による
加熱残分 %	55	JIS K 5492 による

備 考