試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　ＴＦプライマー

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	JIS K 5600 による
粘　　度	mPa･s／25℃	35	
密　　度	g／cm^3	0.97	
加熱残分	%	40.9	JIS K 5601 による

備　　考

＊1：固形物などの混雑物を含まない茶褐色液体であること。

SK608SS