試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　タフネスファイン

試　験　項　目			性　状	試　験　方　法
引張性能 (23℃)	引張強さ	N/mm^2	2.4	JIS A 6021：2011 による
	破断時の伸び率	%	460	
	抗張積	N/mm	220	
引裂性能	引裂強さ	N/mm	20	
固 形 分		%	75.1	
硬化物密度		Mg/m^3	1.15	

備　　考

SK608SS