

試 験 成 績 書



昭 石 化 工 株 式 会 社

製品名 TFクロス

試 験 項 目	性 状	試 験 方 法	
幅 mm	1025	JIS L 1096 による	
厚 さ mm	0.59		
単位面積当たりの質量 g/m²	87		
引張強さ N	たて方向		239
	よこ方向		132
伸び率 %	たて方向		35
	よこ方向		56
引裂強さ N	たて方向		25
	よこ方向		42
備 考			