

試 験 成 績 書



No. _____
昭 石 化 工 株 式 会 社

製 品 名 TFエマルジョン

試 験 項 目	性 状	試 験 方 法
外 観*1	合 格	目 視
固形分 (加熱残分) %	58.60	JIS K 5601 による
密 度 @25℃ g/cm ³	1.023	JIS K 5600 による
灰 分 %	2.14	JIS K 2220 による

備 考
*1 : 暗褐色クリーム状であること