

試 験 成 績 書



昭 石 化 工 業 株 式 会 社

製 品 名 TFカラー

試 験 項 目		性 状	試 験 方 法	
混合前の性状	主 剤	外 観 ^{*1}	合格	JIS K 5600 による
		加熱残分 %	35.8	JIS K 5601 による
		NCO %	3.3	JIS K 7301 による
	硬化剤	外 観 ^{*2}	合格	JIS K 5600 による
		加熱残分 %	53	JIS K 5601 による
		密 度 g/m ³	1.04	JIS K 5600 による
可使時間		hr/20°C	3	社内試験方法による
指触乾燥時間		min/20°C	30	JIS K 5600 による
硬化乾燥時間 ^{*3}			合格	

備 考

- *1：無色ないしは若干黄味掛かった透明均質液体であること。
- *2：軽く攪拌して標準色と大差なく、かつ混雑物を認めない液体であること。
- *3：塗布後 24 時間で硬化していること。

※混合比率(重量比)：主剤/硬化剤=1/3