試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　ポリエチレンフィルム

試　験　項　目			性　状	試　験　方　法
寸　　法	幅　　mm		1000	社内試験方法による
	長さ　　m		100	
	厚さ　　mm		0.15	
引張試験	引張強さ　MPa	長手方向	21	JIS Z 1702 による
		幅方向	20	
	伸　び　　%	長手方向	430	
		幅方向	540	

備　　考