# 試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　ネオファルト

| 試　験　項　目 | | | | 性　状 | 試　験　方　法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合前の性状 | 主剤 | 外　観*1 | | 合格 | 社内試験方法による |
| | | 粘　度 | mPa・s/20℃ | 8650 | |
| | 硬化剤 | 外　観*2 | | 合格 | |
| | | 粘　度 | mPa・s/20℃ | 2400 | |
| 粘　度(混合直後) | | | mPa・s/20℃ | 13500 | |
| 可使時間 | | | min/20℃ | 100 | |
| 指触乾燥時間 | | | hr/20℃ | 20 | |
| 密　　度 | | | Mg/m³ | 1.31 | |
| 引張性能 | 引張強さ | | N/mm² | 0.8 | JIS A 6021：2011 による |
| | 破断時の伸び率 | | % | 600 | |
| 劣化処理後の引張性能 | 引張強さ比　% *3 | | 加熱処理 | 125 | |
| | | | ｱﾙｶﾘ処理 | 100 | |
| | 破断時伸び率　% | | 加熱処理 | 520 | |
| | | | ｱﾙｶﾘ処理 | 610 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備　　考

＊1：黒色粘稠液体であること。
＊2：無色ないしは若干黄味掛かった透明均質粘稠液体であること。
＊3：無処理引張強さの 80 以上 150 以下

※混合割合：主剤／硬化剤＝20／1（重量比）

SK608HK(S)