試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　フジマウントコート　一般用

試　験　項　目	性　状	試　験　方　法
外　　観（容器の中での状態）*1	合格	社内試験方法による
密　　度（23℃）　Mg／m³	1.58	JIS Z 8807：2012 による
粘　　度（23℃）　Pa･s	172	JIS Z 8803：2011 による

備　　考

＊1：かき混ぜたとき，固まりや沈殿がなく，均質で黒色粘ちょう液であること。

SK608N