

試 験 成 績 書



昭 石 化 工 業 株 式 会 社

製 品 名 SKボンド (冬用)

試 験 項 目	性 状	試 験 方 法
外 観 (容器の中での状態) *1	合格	社内試験方法による
密 度 (23°C) Mg/m³	1.58	JIS Z 8807 : 2012 による
粘 度 (23°C) Pa·s	172	JIS Z 8803 : 2011 による

備 考

*1 : かき混ぜたとき, 固まりや沈殿がなく, 均質で黒色粘ちょう液であること。