試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　ＳＫルーフタイル（SK20-75T）

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	目視による
寸　　法　　mm	たて方向	600	直尺計測による
	よこ方向	600	
	厚　さ	20.3	ノギス計測による
圧縮強度　　N／mm²		37.7	JIS A1108 による

備　　考

＊1：汚れ，傷，ひび割れ等，異常のないこと。

※1 枚の重量：約 16 kg

SK608MX

試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　ＳＫルーフタイル（SK25-10P-CF）

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	目視による
寸　　法　　mm	たて方向	600	直尺計測による
	よこ方向	600	
	厚　さ	25.1	ノギス計測による
圧縮強度　　N／mm²		38.0	JIS A1108 による

備　　考

＊1：汚れ，傷，ひび割れ等，異常のないこと。

※1 枚の重量：約 20 kg

SK608MX

試　験　成　績　書

No.

昭　石　化　工　株　式　会　社

製 品 名　　ＳＫルーフタイル（SK T25-1010）

試　験　項　目		性　状	試　験　方　法
外　　観 *1		合格	目視による
寸　　法　　mm	たて方向	600	直尺計測による
	よこ方向	600	
	厚　さ	25.1	ノギス計測による
圧縮強度　　N／mm²		38.0	JIS A1108 による

備　　考

＊1：汚れ，傷，ひび割れ等，異常のないこと。

※1 枚の重量：約 20 kg

SK608MX